

超速乾性シリコン／アクリル水系コーキング材



Red Devil

アメリカ レッドデビル社製

QUICK paint

FASTEST PAINT OVER TIME! 30 MINUTES



30分!

品名	容量	数量	標準価格
クイックペイント白 12本入/ケース	300ml	1本	800円

★特長

超速乾性：タックフリー30分（塗装間隔：水系塗料30分、溶剤系塗料2時間）
付着性に優れています。：殆どの素地に付着し耐久性を発揮します。
：水系で無公害タイプ

★用途

窓ノドア枠、敷居シール、その他耐久性の高い密封が必要な箇所、陶器タイル、
人造大理石、積層材、ガラス、木材等に固着します。
金属：プラスチック面には不適

★その他の取扱商品

セルロンシーラント
フォーム&フィル
ワнтаイム
ワнтаイムライト

QUICK PAINT

クイックペイントは、プロ用に開発されたコーキング材で40年という長い耐用年数を持っています。最大の特長は、従来品と比較して非常に乾燥が早く30分後に水性塗料の塗装も出来ます。高品質に設計されたクイックペイントは、収縮とキレツ防止のためハイソリッドに配合され、無臭で容易な作業性又、広範な素地表面との付着性に際立った性能を発揮します。

◆使用方法

素地調整：コーキングを開始する前に付着物・粉状物等を除去清掃して下さい。
濡れたスポンジ又はブラシでの拭き取りが重要です。

1. ノズルを斜めに切り取ります。穴は大きすぎないように注意して下さい。
小さすぎる時にはノズルを再度少しだけ切り取って下さい。
2. カートリッジをコーキングガンに取り付けます。
3. コーキングガンを表面から45度の角度に当て、圧力を均等に保つよう気をつけながら引き金を引きます。
4. コーキング材が押出され始めたのを見て、コーキングガンを隙間に沿って動かします。コーキングが隙間を埋め、その両側にもやや広がる位に塗布して下さい。
5. コーキングの表面をならす場合は、コーキングを軽く接合部に押し込み気味にならすようにして下さい。コーキングの表面をならす道具もいくつか販売されていますが、それがない場合は、スプーンの背をセッケン液に浸けて使用すると良い結果が得られます。

◆コーキングが不向きな箇所

2つの表面を互いに接合する場合には、コーキングやシーラントは不向きです。
コーキングは水分の蒸発により固着するため、2つの表面に挟まれた場合、空気との接触が限られ固着に支障をさします。

◆使用量

1本のカートリッジでコーキング出来る接合部の長さは、幅と深さにより異なります。例えば、コーキングで充填出来る最も大きな隙間である幅/深さ共に0.5cmの隙間を埋めた場合、1本で約11~12m充填出来ます。

◆注意事項


1. 上塗り塗装：一般温湿度条件下（20℃、60%RH）において、30分後に水性塗料・2時間後に溶剤塗料の塗装は可能ですが施工箇所の条件によっては性能が異なる場合がありますので、乾燥状態を十分にチェックして使用して下さい。
2. 冬期の低温下では乾燥速度が遅くなりますので注意して下さい（3~10日）。通常完全硬化は72時間。
3. 変性シリコンコーキング剤と比べ実用上支障はありませんがヤセがあります。確認して使用して下さい。
4. 高温（40℃以上）及び低温（5℃以下）での保存は避けて下さい。
5. 保存期間：1年

◆クイックペイントの性能

別紙試験成績表及び成分表・MSDSをご請求ご参照下さい。



内装用・目地処理材の総合メーカー



大阪営業所 大阪市西区川口3丁目10番30号
〒550-0021 電話<06>6582-4920(代表) FAX<06>6582-4903
名古屋営業所 名古屋市中川区富田町千音寺宇西尼ヶ塚144-2
〒454-0971 電話<052>432-1133 FAX<052>432-1131

特約店